



Obecné údaje

Lamela	1820 / 2200 x 190 mm
Celková tloušťka	13 mm
Počet lamel v krabici	6
Vnořená Délka	Maximálně 1 prkno z 6
m² v krabici	2,075 / 2,508 m²

Struktura lamely

1. Povrchová úprava	Lak UV	Vrchní nátěr proti poškrábání	5 - 7 vrstvy
2. Horní vrstva		PEFC zdroje	EN 13489
3. Nosná deska		PEFC zdroje	HDF Mastercore
4. Spodní vrstva		PEFC zdroje	Dýha na dřevo
Pero a drážka		Délka	Uniclic
		Šířka	Uniclic Multifit



Záruka

Použití v obytných prostorech	záruční podmínky v každém balení	Doživotní
Spoj Uniclic - Multifit		Doživotní
Použití v komerčních prostorech		5 let
"Wood for Life" Surface & Edge Protection	viz záruka	15 let
voděodolnosti	viz záruka	15 let

Povrchová vrstva

Druhy dřeva	Dub
Původ	Evropa
Přirozená odchylka	Díky přírodnímu původu produktu, může nastat vzhledová odchylka od ukázkových panelů
Povrchové úpravy	Viz pokyny pro instalaci

Řízení

Podle normy EN 13489:2002 volná třída			
	Přírodní	Marquant	Vibrant
	Živelný vzhled		
Zvukový běh	Povoleno, mořené barvou	Povoleno, mořené barvou	Povoleno, mořené barvou
Suky	Malé uzly povoleny, zcela vyplněno	tředně velké uzly jsou povoleny, částečně nebo zcela vyplněno	Velké uzly povoleny, částečně nebo zcela vyplněno
ontrola / praskliny - Kontroly prask	Nepovolené	Povoleno pokud jsou praskliny uzavřené ≤ 1/2 prkna	Povolení neomezeno
Zárůstky kůry	Nepovolené	Nepovolené	Nepovolené
Chvění při hromobití	Nepovolené	Nepovolené	Nepovolené
Struktura zrna	Neomezeno	Neomezeno	Neomezeno
Jádru	Povoleno	Povoleno	Povoleno
Barevné variace	Mírná přirozená odlišnost	Živé variace	Velmi živé variace
Lepené značky	Nepovolené	Nepovolené	Nepovolené
Morkové paprsky	Povoleno	Povoleno	Povoleno
ení materiálu vlivem biologických	Nepovolené	Nepovolené	Nepovolené
	Neviditelné části		
Všechny povolené vlastnosti bez jakýchkoli omezení co do velikosti nebo množství pokud tyto nenaruší sílu nebo kvalitu odolnosti dřevěné podlahy			

Instalace		standardní podmínky	
Plovoucím způsobem		Na podložce Quick-Step	Viz pokyny pro instalaci
Lepením		Polymerová pryskyřice Quick-Step	Viz pokyny pro instalaci
Zobrazení půdu umístěnou	EN 13489	Rozdíly ve výšce (mm)	≤ 0,20
		Rozdíly v šířce (mm)	≤ 0,20
		Dlaždice efekt po celé%	≤ 0,1
		Účinek šířka dlaždice%	≤ 0,2
rozměrová stabilita	ISO 24339	Účinek šindel přes max%	≤ 0,30
	Změnit 30-85%	Dlaždice efekt po celé min%	≥ - 0,20
		Otevření mezi šířkou desky (mm)	≤ 0,20
		Otevření mezi panely podél (mm)	≤ 0,30
Podlahové vytápění	Vhodný	Viz speciální pokyny	
Vlastnosti klasifikace			
Voděodolnost	ISO 4760	Kvalitativní hodnocení pro obnovení objemu	1
		Kvantitativní hodnocení pro obnovení objemu	< 0,1mm
		Netěsnost spoje	Žádný únik
Odolnost proti opotřebení	SIS 923509	Padající písek	800 - 1000
	DIN 68861	S33	100 - 1050
Odolnost proti skvrnám	EN 13442	Podlaha s "Wood for Life" (pouze lak)	Třída 5
CE	EN 14342:2013	Notifikovaný orgán	NB 0766 - EPH Dresden
UKCA	EN 14342:2013	Schválený orgán	AB 0321 - Satra UK
Kolečková židle	ISO 4918	Testováno s podložkou	25.000
Odolnost proti uklouznutí	CEN / TS 15676: 2008	Zkouška suchého kyvadla	V závislosti na struktuře a povrchové úpravě
Emise formaldehydu	EN 717-1		USRV 37-57
PCP	CEN / TR 14823:2004		≤ E1
			≤ 5 ppm
Odolnost proti teple	EN12664:2001		0,11 m².K / W
Požární klasifikace	EN 13501-1		Cfl-s1
Ekologické certifikáty			
AFFSET	A+	Francie	
PEFC	PEFC / 07-32-37		
EPD	na vyžádání		

