

TECHNICKÝ LIST

Vydanie 10/2024

ROZMERY

FORMÁT		PRISTINE [SGHBC(-)]	FUSE [SGMPC(-)]
		Herringbone	Medium Plank
Šírka	ISO 24342:2018-11	129 mm	228,6 mm
Dĺžka	ISO 24342:2018-11	740 mm	1500 mm
Počet lamiel v balení		48	12
m ² v balení		4,582 m ²	4,115 m ²
Hmotnosť v balení		21,1 kg	19,0 kg
Drážky		Pressed bevel	Pressed bevel

FORMÁT		LIV [SGSPC(-)]	BLUSH [SGTC(-)]
		Small Plank	Square Tile
Šírka	ISO 24342:2018-11	184,15 mm	609,6 mm
Dĺžka	ISO 24342:2018-11	1219,20 mm	609,6 mm
Počet lamiel v balení		20	12
m ² v balení		4,490 m ²	4,459 m ²
Hmotnosť v balení		20,7 kg	20,8 kg
Drážky		Modern bevel	Modern bevel

Celková hmotnosť na jednotku plochy	EN ISO 23997:2012-02	4500 g/m ² [-10%; +13%]
Hrúbka	ISO 24346:2006-10	2,5 mm
Nášľapná vrstva	EN ISO 24340:2012-02	0,55 mm
Povrchová úprava		Scratch Guard technology®

TOVÁRENSKÁ ZÁRUKA

	METÓDA	PARAMETRE	HODNOTY
Trieda použitia	EN ISO 10874		Trieda
Produktová norma	EN ISO 10582:2018-01 (EN 16511)		23 - 33
CE - podlažie	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Notified body	NB 2401 - CRET
UKCA - podlažie	EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006	Approved body	AB 0321 - Satra UK
CE - stena	EN 15102:2007+A1:2011	Notified body	NB 0493 - Centexbel
UKCA - stena	EN 15102:2007+A1:2011	Approved body	AB 8515 - Centexbel International Ltd.
Záruka	Podlažie	Obytných priestoroch	Vid. záruka
		Komerčné použitie	Vid. záruka
	Stena	Obytných priestoroch	Vid. záruka
		Komerčné použitie	Vid. záruka

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
Hranatosť a rovnosť	EN ISO 24342:2018-11		≤400mm: ≤0,25 mm >400mm: ≤0,35mm	OK
Nášľapná vrstva	EN ISO 10582:2018-01		Type 1	OK
Odolnosť proti opotrebeniu	EN 13329 - Annex E			≥ 2000 cyklov
Odolnosť proti nárazu	EN 13329 - Annex F			≥ 1600 mm
Odolnosť proti poškriabaniu	EN 16094:2021-06		≤ MSR-A2	≤ MSR-A1
			≤ MSR-B2	≤ MSR-B2
Vplyv kolieskovej stoličky	ISO 4918:2016-03	25000 cyklov		Bez delaminácie, bez porušenia
Vplyv nábytkovej nožičky	EN ISO 16581:2019-06	Foot 0,1 mm / 32 kg		Žiadne viditeľné poškodenie
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	EN ISO 24343-1:2012-01		≤ 0,1 mm	≤ 0,05 mm
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999:2021-11	6 h pri 80°C	≤ 0,25 %	OK
Dvihanie sa okrajov/hrán pozdĺž spojov	EN ISO 23999:2021-11		≤ 2 mm	OK
Farebná stálosť	ISO 105-B02:2014-09	Modrá referencia	Trieda ≥ 6	OK
Akustická izolácia	ISO 717-2	Redukcia kročajového hluku	Lepená	ΔL _w = 3 dB
			Na Flex Pro podložke	ΔL _w = 11 dB
Podlahové vykurovanie		Vhodné pre všetky štandardné vykurovacie systémy IN cementové podklady. Obmedzená aplikácia s vykurovacími fóliami a alternatívami. Maximálna kontaktná teplota ≤ 27°C. Pozrite si samostatné pokyny na inštaláciu.		

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

	METÓDA	PARAMETRE	POŽIADAVKY NORIEM	HODNOTY
AFFSET				A+
Floorscore				SCS-FS-09789
Finnish Building Emission			M1: Veľmi nízke emisie, bez zápachu	OK
Emisie formaldehydu	EN 717-1:2004-10	Bez pridania formaldehydov vo výrobe	E1 ($\leq 0,124 \text{ mg/m}^3$)	< Detekovateľný limit
TVOC 28 dní	ISO 16000 časť 9-6	AgBB požiadavky po 28 dňoch $<1000 \text{ } \mu\text{g/m}^3$		< $100 \text{ } \mu\text{g/m}^3$
Klasifikácia ohňa - podlaha	EN 13501-1:2018			Bfl-s1
Klasifikácia ohňa - stena	EN 13501-1:2018			D-s3,d0
Odolnosť proti teplu	EN 12667:2001-01	Lepená		$0,01 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
		Na Flex Pro podložke		$0,02 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Odolnosť proti šmyku	EN 13893:2002-11		$\mu \geq 0,30$	DS
	EN 16165:2021-10 Annex B			R10
	EN 16165:2021 - Annex C (UKSRG)	Suchá	PTV ₉₆	Nízky potenciál sklzu (PTV ₉₆ ≥ 36)
	UNE-EN 16165:2021 - Annex C	Vlhká	PTV ₅₇	PTV ₅₇ ≥ 40
	Anexo Nacional A (ES)	Suchá	PTV ₉₆	PTV ₉₆ ≥ 59
Obsah	Nehéz ťmék+olom/kadmium			Neobsahuje
NEBEZPEČNÉ LÁTKY	Karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické zložky triedy 1A a 1B (Zoznam kandidátov)			Neobsahuje
REACH	Regulation (EC)			Vyhovujúci
Zmäkčovadlo	Zmäkčovadlo bez ftalátov			OK

